



# IRT-4100

Copolímero acrílico transparente

## CAMPOS DE APLICACION

Pantalla de protección antihumedad y anticarbonatación de muros verticales de hormigón o mampostería de ladrillo.

Recubrimiento de tratamientos que no estén en contacto permanente con el agua..

Impermeabilización de fachadas.

## PROPIEDADES

Impermeable al agua.

Permeable al vapor de agua.

Alta resistencia a los agentes atmosféricos.

Excelente resistencia a la carbonatación.

Buena adherencia a cualquier tipo de soporte

Película seca transparente.

Autolavable.

Fácil aplicación (Brocha, rodillo, pistola).

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Líquido blanquecino.

Densidad (25°C) : **0,95 - 1,05 kg/dm<sup>3</sup>**

Temperatura mínima de aplicación: **5°C**

Temperatura máxima de aplicación: **45°C**

Tiempo de aplicación entre capas: **>3 horas.**

Resistencia a la temperatura: **80° C**

Humedad límite de aplicación: **95%**

## PRESENTACION

Envasado Standard: 5 kg.

## PUESTA EN OBRA

Estado del soporte limpio y seco.

El **IRT-4100** se puede aplicar en una capa o en dos, si el soporte es muy poroso, con el fin de conseguir una membrana seca y transparente de unas 100 µm de espesor.

La limpieza de utensilios de pintado se realizará con agua, nunca con disolvente.

El consumo de **IRT-4100** (0,2 kg/m<sup>2</sup> por capa), varía en función del estado del soporte, temperatura, modo de aplicación (brocha, rodillo o pistola), etc..

## RECOMENDACIONES

Las temperaturas del soporte y de aplicación deberán ser superiores a 5°C y el grado de humedad inferior al 95%.

Disolvente de limpieza :agua.

Los datos de la presente ficha técnica son de carácter orientativo y solo tienen como objetivo informar al usuario de la utilización juiciosa y correcta del producto. En función de la puesta en obra realizada, los valores y características mencionadas pueden sufrir modificaciones, por ello, no comprometen la responsabilidad del fabricante ni eximen de la suya al utilizador del producto.

Versión Febrero 2006. Anula a todas las anteriores.

**IRETSA** INGENIERIA Y REALIZACIONES TECNICAS, S.A

C/Bronce, 15 (Polígono Ind. Finanzauto) 28500-ARGANDA DEL REY (Madrid) - Tel: 918 71 05 11 Fax: 918 71 26 99  
CORREO- e: iret@iretsa.es WEB: [www.iretsa.es](http://www.iretsa.es)