



IRT-4506

Emulsión acrílica

CAMPOS DE APLICACION

Unión de hormigón fresco con hormigón antiguo.
Imprimación sobre soportes de hormigón para revestimientos acrílicos.
Aditivo de mortero hidráulico.

PROPIEDADES

Excelente adherencia al soporte, que aumenta la adherencia del posterior revestimiento acrílico.
Mejora las propiedades físicas de cualquier mortero hidráulico, llegando incluso en alta concentración, a dotarle de impermeabilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Emulsión de aspecto lechoso.
Densidad (25°C) : **0,95 - 1,05 kg/dm³**
Temperatura mínima de aplicación: **5°C**
Temperatura máxima de aplicación: **40°C**
Intervalo de pintado entre imprimación y revestimiento a 20° C:
Mínimo: **Seco al tacto.**
Máximo: **Sin límite.**
Humedad limite de aplicación: **95%**

PRESENTACION

Envasado Standard: 4 kg.

PUESTA EN OBRA

Estado del soporte limpio y seco.

Aplicar el producto con brocha, rodillo o pulverizándolo.

Para el tratamiento de unión de hormigón fresco con hormigón antiguo, aplicar el producto hasta conseguir un rendimiento de 0,4-0,5 kg/m². Recubrir con el hormigón fresco antes de que la resina IRT-4506 seque por completo, entre 2 y 6 horas dependiendo de las condiciones de evaporación del lugar del trabajo.

Par a su uso como imprimación, aplicar el producto hasta conseguir un rendimiento de 0,2 kg/m². Aplicar el posterior revestimiento acrílico cuando la resina IRT-4506 haya secado, dependiendo de las condiciones de evaporación del lugar de trabajo.

RECOMENDACIONES

Las temperaturas del soporte y de aplicación deberán ser superiores a 5°C y el grado de humedad inferior al 95%.

Disolvente de limpieza: agua.

Los datos de la presente ficha técnica son de carácter orientativo y solo tienen como objetivo informar al usuario de la utilización juiciosa y correcta del producto. En función de la puesta en obra realizada, los valores y características mencionadas pueden sufrir modificaciones, por ello, no comprometen la responsabilidad del fabricante ni eximen de la suya al utilizador del producto.
Versión Marzo 2015. Anula a todas las anteriores.

IRETSA INGENIERIA Y REALIZACIONES TECNICAS, S.A

C/Bronce, 15 (Polígono Ind. Finanzauto) 28500-ARGANDA DEL REY (Madrid) - Tel: 918 71 05 11 Fax: 918 71 26 99
CORREO- e: iret@iretsa.es WEB: www.iretsa.es